

Foampack® PL

Planchas laminadas de espuma de polietileno no reticulado de celda cerrada para embalaje protector.

- Buena absorción y amortiguación de impactos.
- Libre de CFCs y HCFCs
- 100% Reciclable

Propiedades	Norma	PL200	PL300	PL500
Densidad (kg/m3)	ISO 845	25±3	30±5	50±5
Resistencia a la compresión (Kpa): -10% -25% -50%	ISO 844	15 32 87	18 36 91	27 48 108
Compresión remanente 25%, 22h (%) • a 30 min • a 24h	ISO 856	14 9	12 7	8 4
Absorción agua (kg/m2)	EN1609	<0,02	<0,02	<0,02
Temperatura máxima de uso (°C)	Interna	80	80	90

Color: blanco (otros bajo petición)
Longitud: 120-275cm
Anchura: 120cm (otros bajo petición)

P.I. La Serra II. 25320 Anglesola—Lleida
Tlf: +34-973308518.

www.okcompany.com / infotec@okcompany.com



OVERSEAS KONSTELLATION
COMPANY S.A.

JUNIO 2015