

**Colours /Colores**  
ANTRACITA



Specifications <i>Especificaciones</i>	Method <i>Método</i>	Unit <i>Unidad</i>	Value <i>Valor</i>
Thickness/ <i>Espesor</i>	IE-03	mm	53 ± 3
Length/ <i>Largo</i>	IE-03	mm	≥ 1250
Width/ <i>Ancho</i>	IE-03	mm	≥ 1000
Density (Skin to Skin)/ <i>Densidad (Piel a Piel)</i>	IE-04	kg/m <sup>3</sup>	125 ± 15
Shore Hardness °A	IE-08	°°	85/36

**Properties (average values)**  
*Propiedades (valores medio)*

Elongation at Break/ <i>Alargamiento a la Rotura</i>	IE-06	%	179
Tensile Strength/ <i>Resistencia a la Tracción</i>	IE-06	kPa	1032
Compression Strength <i>Resistencia a la Compresión</i>	IE-05	kPa	
10% Compression/ <i>Deformación 10%</i>			266
25% Compression/ <i>Deformación 25%</i>			309
50% Compression/ <i>Deformación 50%</i>			456
Compression Set 25%, 22h <i>Deformación Remanente 25%, 22h</i>	IE-07	%	
1/2 h Recovery/ <i>A la 1/2 hora</i>			5
24 h Recovery/ <i>A las 24 horas</i>			2
Cell Size/ <i>Tamaño de Celdilla</i>	IE-09	mm	0,21
Water Absorption after 28 Days <i>Absorción de Agua a 28 días</i>	DIN 53428	Vol%	1
Maximun Working Temperature <i>Temperatura máxima de Empleo</i>	IE-02	°C	105
Thermal Conductivity/ <i>Conductividad Térmica</i>	ISO 2581	W/mK	
at 10°C/ <i>a 10°C</i>			0,048
at 40°C/ <i>a 40°C</i>			0,052
Flammability thickness 10 mm <i>Combustibilidad 10 mm de espesor</i>	ISO 3795	mm/min	≤ 100

The internal methods IE-03, IE-04, IE-05, IE-06 and IE-07 are based by standards ISO 1923, ISO 845, ISO 844, ISO 1926 and ISO 1856-B, respectively.

Los métodos internos IE-03, IE-04, IE-05, IE-06 e IE-07 están basados en las normas ISO 1923, ISO 845, ISO 844, ISO 1926 e ISO 1856-B, respectivamente.

This technical information does not constitute either a guarantee or an engagement. Only the SPECIFICATIONS require our engagement

Esta información técnica no constituye por nuestra parte ni garantía ni compromiso. Sólo las ESPECIFICACIONES precisan los límites de nuestro compromiso